



краски

РУССКИЙ ЦВЕТ

446116, Россия, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1А
+7 (846) 373-15-44

Партия № 5340

Масса нетто 1000 кг

Дата изготовления 07.2017

Масса брутто 1060 кг

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Эмаль ХВ-785 ГОСТ 7313-75
Цвет Белый

№ п/п	Наименование показателя	Норма для марки	Результат анализа
1	Цвет покрытия эмали	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета или контрольными образцами.	Соответствует
2	Внешний вид покрытия	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность	Соответствует
3	Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более	1	1
4	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ.4)	30-100	38
5	Массовая доля нелетучих веществ, %, не более	42	40
6	Степень перетира, мкм, не более	50	50
7	Укрывистость высушенной пленки, г/м ² , не более	50	50
8	Время высыхания до степени 3, при температуре 20°C, ч, не более	1	1
9	Адгезия пленки, баллы, не более	2	2
10	Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные ед., не менее для эмали	0,20	0,20

Примечание: Изменение вязкости и образование осадка при хранении продукции не является браковочным показателем. Материал токсичен, огнеопасен, упаковка герметичная. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Начальник лаборатории
Краски «Русский Цвет»



(Златоусов П.И.)