



краски

РУССКИЙ ЦВЕТ

446116, Россия, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1А
+7 (846) 373-15-44

Партия № 5920

Масса нетто 1000 кг

Дата изготовления 07.2017

Масса брутто 1060 кг

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Эмаль ПФ-1189 ТУ 6-10-1710-86

Цвет серый

№ п/п	Наименование показателя	Норма для марки	Результат анализа
1	Цвет покрытия эмали	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета или контрольными образцами.	Соответствует
2	Внешний вид покрытия	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность	Соответствует
3	Массовая доля нелетучих веществ, %	53-59	57
4	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ 4)	50-100	58
5	Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей, не менее, ч:	72	72
6	Степень перетира, мкм, не более	40	40
7	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	4	4
8	Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	40	40
9	Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ, усл.ед., не менее	0,25	0,25
10	Адгезия пленки, баллы, не более	1	1

Примечание: Изменение вязкости и образование осадка при хранении продукции не является браковочным показателем. Материал токсичен, огнеопасен, упаковка герметичная. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Начальник лаборатории
Краски «Русский Цвет»

Краски «Русский Цвет»

ОТК

