



краски

**РУССКИЙ ЦВЕТ**

446116, Россия, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1А  
+7 (846) 373-15-44

Партия № 5319 Масса нетто 1000 кг

Дата изготовления 07.2017 Масса брутто 1060 кг

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Грунтовка ХС-068 ТУ 6-10-820-75

Цвет серый

№ п/п	Наименование показателя	Норма для марки	Результат анализа
1	Цвет покрытия	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета или контрольными образцами.	Соответствует
2	Стойкость покрытия при температуре $(60 \pm 2)^\circ\text{C}$ , ч, не менее к 25% азотной кислоты	12	12
3	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ 4), сек, не менее	30-70	43
4	Массовая доля нелетучих веществ, %	31-36	33
5	Степень перетира, мкм, не более	50	50
6	Время высыхания до степени 3, при температуре $20^\circ\text{C}$ , ч, не более	1	1
7	Стойкость пленки комплексного 4х слойного покрытия к действию бензина при температуре $20^\circ\text{C}$ , ч, не менее	24	24
8	Адгезия пленки, баллы, не более	3	3
9	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	1
10	Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее	50	50
11	Стойкость покрытия при температуре $(60 \pm 2)^\circ\text{C}$ , ч, не менее к 25% серной кислоты	8	8
12	Стойкость покрытия при температуре $(60 \pm 2)^\circ\text{C}$ , ч, не менее к 25% соляной кислоты	24	24
13	Стойкость покрытия при температуре $(60 \pm 2)^\circ\text{C}$ , ч, не менее к 25% щелочи	12	12

Примечание: Изменение вязкости и образование осадка при хранении продукции не является браковочным показателем. Материал токсичен, огнеопасен, упаковка герметичная. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Начальник лаборатории  
Краски «Русский Цвет»

