



краски

РУССКИЙ ЦВЕТ

446116, Россия, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1А
+7 (846) 373-15-44

Партия № 5320 Масса нетто 1000 кг

Дата изготовления 07.2017 Масса брутто 1060 кг

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Грунт-эмаль ХВ-0278 ТУ 2313-174-21743165-2000

Цвет серый

№ п/п	Наименование показателя	Норма для марки	Результат анализа
1	Цвет покрытия	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета или контрольными образцами.	Соответствует
2	Внешний вид покрытия	После высыхания грунтовка должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность	Соответствует
3	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ 4), сек, не менее	40	61
4	Массовая доля нелетучих веществ, %	30-50	36,6
5	Коэффициент эффективности преобразования ржанчины	Не менее 0,70	0,70
6	Время высыхания до степени 3, при температуре 20°C, ч, не более	1	1
7	Твердость покрытия по маятниковому прибору ТМЛ, усл.ед, не менее	0,15	0,30
8	Адгезия пленки, баллы, не более	2	2
9	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	1
10	Стойкость покрытия к статическому воздействию раствора хлористого натрия с массовой долей 3 % при температуре (20±2)°C, ч	Не менее 72	72
11	Температура вспышки в закрытом тигле, °C	Минус 11 – минус 1	Минус 6

Примечание: Изменение вязкости и образование осадка при хранении продукции не является браковочным показателем. Материал токсичен, огнеопасен, упаковка герметичная. Гарантийный срок хранения месяцев со дня изготовления.

Начальник лаборатории
Краски «Русский Цвет»

